

Trilen 150 UV 18

Kvalitetsfolie til kvalitetsensilage.

Trilen hovedfolie, er tre lags coex-folie, der gør man opnår 18 måneders UV-stabilitet og minimum 600 gram dartdrop.

Trilen kombinerer de bedste egenskaber for gastæthed og forbedret holdbarhed med forbløffende materialebesparelse, til gavn for klima og miljø.

■ Data

	EW Superfolie	Minimumskrav fra DLG*
Trækstyrke	(DIN EN ISO 527-3)	
Længde	25 N/mm ²	17 N/mm ²
Bredde	25N/mm ²	17N/mm ²
Brudstyrke	(DIN EN ISO 527-3)	
Længde	500%	400%
Bredde	650%	400%
Punkteringsvægt	ASTM D 1709	
Folie	600 g	Ingen krav fra DLG*
Fold	350 g	

* DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft).

■ Gastæthed

	EW Superfolie	Minimumskrav Fra DLG*
Iltgennemtrængning DIN53380 (0,2 bar 23 °C)	<143 cm ³ / m ² / 24 timer 2013 SKZ Würzburg	250 cm ³ 7 m ² / 24 timer

Teknisk data kan variere for hver produktion.

*DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft).

Det vigtigste for en ensilagefolie er gastætheden. Trilen har en bemærkelsesværdig lavere iltgennemtrængning end de forskrifter DLG* har til silofolie. Dette bliver jævnligt testet af uafhængige instanser.

■ Fordele ved brug af Trilen 150 UV 18:

- Mindre spild, derfor færre omkostninger.
- Minimum 12 måneders UV-stabilitet.